



Zastosowanie

- ✓ Podłogi
- ✓ Pomieszczenia mokre
- ✓ Wewnątrz
- ✓ Zewnątrz

Rodzaje podłoga

- ✓ Beton

Grubość warstwy

- ✓ 20-80 mm



6998 betomix quick

Bazujący na cemencie, wzmocniony polimerami półsuchy beton do wykonywania podłogi betonowych oraz napraw betonu wewnątrz i na zewnątrz, w pomieszczeniach mokrych i suchych

- Bazujący na cemencie, szybko twardniejący do wykonywania posadzek
- Gotowy do dalszej obróbki po 3 godzinach
- Zalecany do napraw i renowacji
- O zredukowanym pyleniu

Bazujący na chemicznym cemencie, wodo- i mrozoodporny półsuchy beton (bez właściwości samopoziomujących) do wykonywania napraw betonowych posadzek/podłogi, montażu uchwytów, balustrad itp.

6998 betomix quick jest pakowany w 20 kg worki.

Opis produktu

Bazujący na chemicznym cemencie, wzmocniony polimerami, szybko twardniejący, wodo- i mrozoodporny półsuchy beton.

Dane techniczne

Gęstość mokra:	2100 kg/m ³
Właściwości wg. EN 13813: CT	C25F5
Czas przydatności do użycia:	ca. 60 min.
Czas twardnienia w temp. 18°C do lekkiego ruchu/wykańczania powierzchni:	ca. 3 godz.
Najniższa temp. pracy:	6°C
Zalecana temp. pracy:	10-20°C
Zużycie:	1,9 kg/m ² /mm grubości warstwy
CE	patrz Deklaracja właściwości użytkowych DoP

Zastosowanie

Do wykonywania betonowych posadzek/podłoży i podkładów pływakących, reperacji ubytków w betonie oraz zakotwień wsporników, uchwytów itp., w mokrych i suchych pomieszczeniach wewnątrz i na zewnątrz.

Typy podłoży

6998 betomix quick można układać jako trwale zespolony z podłożem o grubości warstwy od 20-80 mm na betonie, lub jako podkłady pływające o grubości warstwy od 35-80 mm, bez zbrojenia na podłożach stałych z warstwą poślizgową lub ze zbrojeniem i warstwą poślizgową na podłożach np. z izolacji. Warstwę poślizgową wykonuje się z folii PE 2x0,15 mm.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, odtłuszczone, oczyszczone z kurzu, pyłu i cementowego szlamu. Szlam cementowy zeszlifować, a słabe części podłoża betonowego wybić. Powierzchnię dokładnie odkurzyć. Tłuszcz, olej i brud zmyć środkiem 7110 base cleaner, wodą pod wysokim ciśnieniem lub innym skutecznym sposobem.

Gruntowanie/warstwa szepna

Gruntowanie zazwyczaj nie jest konieczne.

Dla posadzek/nawierzchni wykonanych z 6998 betomix quick jako trwale zespolone z podłożem o grubości warstwy poniżej 30 mm należy zastosować warstwę szepną. W tym celu wetrzeć w podłoże gęstopłynną masę przygotowaną z 4180 primer zmieszanego z wodą w stosunku 1:2 i dodatku suchego proszku 6998 betomix quick.

Wykonanie

20 kg proszku 6998 betomix wymieszać z 1,4-1,5 litra wody do uzyskania masy bez grudek. Mniejsze porcje można mieszać wolnoobrotowym mieszadłem spiralnym. Duże porcje mieszać w mieszalniku. Temperatury wody i proszku powinny być zbliżone.

Po wymieszaniu z wodą w temp. pokojowej 10-18°C masa nadaje się do użycia przez ok. 60 minut.

Masę układać natychmiast po wymieszaniu dociskając ją dobrze do podłoża. Masę można zagęścić/ubić i z grubsza wyrównać łata, pacą lub deską.

Powierzchnie większe niż 30-36 m² należy zdylatować, biorąc pod uwagę wymiary pomieszczenia. Ewentualne zbrojenie należy dopasować do zdylatowanych pól.

Po 1 – 1½ godz. kiedy masa zaczyna twardnieć powierzchnię można zatrzeć i wygładzić.

Powierzchnię można użytkować jako gotową nawierzchnię lub przystąpić do jej dalszego wykańczania po ok. 3 godzinach.

Nowo ułożoną masę podczas procesu jej wiązania należy chronić przed przyspieszonym wysychaniem.

Warunki higieny pracy

PR nr. 2213991

Produkt zawiera cement. Należy zachować środki ostrożności dotyczące cementu. 6998 betomix quick ma gwarantowaną 12-miesięczną neutralizację chromu (VI).

Dalsze informacje-patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie

20 kg worki foliowe.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w warunkach suchych.

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować min. 6 miesięcy od daty produkcji. Po upływie tego czasu produkt nadaje się do użytku lecz jego techniczne właściwości mogą ulec zmianie-np. wydłuży się czas twardnienia.

Sprzedaż

Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i hurtownie budowlane.